

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1. FORTONIT 8241 представляет собой однокомпонентную жидкость черного цвета на полиуретановой основе.
2. Подходит для предварительного покрытия перед склеиванием между стеклом с черной керамической окантовкой и окрашенной рамой для улучшения адгезии.

### ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Используется для улучшения адгезии полиуретановых клеев/герметиков к стеклу, стеклокерамике, различным пластикам и металлам.

### ОСОБЕННОСТИ

1. Обладает равномерным распределением и высокой укрывистостью.
2. Быстрое время высыхания.
3. Устойчивость к высокой температуре и воде, хорошая стойкость в суровых условиях, таких как высокая температура и влажность;
4. Хорошая адгезия к различным инертным материалам.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Характеристика	Ед. изм	Типичное значение	Требование	Стандартный тест	Экв. стандарт
вид		/		Однородная жидкость	Q/IL-00-T001	
Время на отлип	///Палец	с	10	≤30	GB/T 13477.5	ASTM D2377:2000
Плотность		г/см <sup>3</sup>	1,02	1,02±0,10	GB/T 13477.2	
Твердое содержание		%	33,8	25~35	GB/T 2793	JIS K6833:1980
Вязкость	///Брукфилд	мПа*с	16	10~50, 1# v60	GB/T 2794	ASTM D1084:1988

Заметки: Образец испытывается при (23±2) °C, относительной влажности (50±5)%, если не указано иное

Приведенные выше данные предназначены для предоставления рекомендаций по использованию.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: от +5°C до +45°C

1. Удалите пыль, масло и воду с сопрягаемых поверхностей
2. Налейте праймер в одноразовый контейнер, для нанесения используйте аппликатор
3. Нанесите праймер однократным проходом по контуру склейки. Избегайте повторного нанесения.

4. После нанесения праймера сразу же закрывайте бутылку крышкой. Многократное открывание крышки флакона может привести к увеличению вязкости.

## **ОГРАНИЧЕНИЯ**

1. Избегайте контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу удалите герметик тканью, тщательно промойте кожу водой с мылом. При попадании в глаза раздвиньте веки и тщательно промойте их водой, обратитесь к врачу.

## **ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ**

18 месяцев в невскрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до 30°C и влажности от 30% до 50%. Оптимальное хранение находится в нижней половине этого диапазона температуры и диапазона влажности. Во избежание загрязнения неиспользованного продукта не возвращайте нанесенный материал обратно в исходный контейнер.

## **ЦВЕТ**

Черный

## **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Храните в недоступном для детей месте. Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь со спецификациями продуктов и материалов, а также инструкциями на упаковке.

Заявление об отказе от ответственности

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим АО «ПРИЗМА» не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается